

TÜRKİYE'DE ORTA UZUNLUKTAKİ PAMUKLARIN SINIF VE DERECELERİ

A. Rollergin ile çırçirlananlar

B. Sawgin ile çırçirlananlar

A-Türkiye'de Rollergin Grubu Pamukların Sınıflara Göre Dereceleri (Tipleri)

Sınıf	Derece (Tip)	Yabancı Madde %	Hazırlama Durumu	Renk
Beyaz(B)	Ekstra	0 – 4	Çok iyi	Beyaz
	1	4 – 5,2	İyi	Beyaz
	2	4,6 – 6,6	Normal	Beyaz
	3	5,5 – 7,7	Normal	Beyaz, 2. dereceden daha donuk
	4	6,6 – 9,0	Normal	Beyaz, 3. dereceden daha donuk
	5	7,5 – 10,5	Normal	Beyaz, 4. dereceden daha donuk
	6	8,8 – 12,8	Normal	Beyaz, 5. dereceden daha donuk ve yer yer küçük sarı lekeli
Hafif Benekli (H.B.)	1	4 – 5,6	Normal	Beyaz sınıf 1. dereceden daha koyu hafif benekli
	2	5,5 – 7,7	Normal	Beyaz sınıf 2. derece ve 1. derece H.B. 'den daha koyu ve daha fazla hafif benekli
	3	6,6 – 9,0	Normal	Beyaz sınıf 3. derece ve 1. derece H.B. 'den daha Koyu ve daha fazla hafif benekli
	4	7,5 – 10,5	Normal	Beyaz sınıf 4. derece ve 3. derece H.B. 'den daha koyu ve daha hafif benekli
	5	8,8 – 12,8	Normal	4. derece H.B. 'den daha düşük
Sarı Lekeli	1	3,6 – 5,6	Normal	H.B. 1. dereceden daha yaygın koyulukta
	2	4,5 – 6,7	Normal	H.B. 2. dereceden daha yaygın koyulukta
	3	5,4 – 7,8	Normal	H.B. 3. dereceden daha yaygın koyulukta
	4	6,3 – 9,3	Normal	H.B. 4. dereceden daha yaygın koyulukta
	5	7 – 11	Normal	H.B. 5. dereceden daha daha düşük
Gri (G)	1	4,6 – 6,6	Normal	Beyaz sınıf 3. dereceden daha gri 5. derece kadar donuk değil
	2	5,5 – 7,7	Normal	Beyaz sınıf 4. dereceden daha gri 6. Derece kadar donuk değil
Derece Dışı	Özürü : Pamuk tip numunelerinde bulunmayan maddeleri ihtiva eden ve/veya diğer pamuk sınıf derecelerine girmesini engelleyici özürleri olan pamuklardır.			
	Kuşbaşı : Pamuk çekirdeklerinden ayıklanan çiğitli pamukların çırçirlanmasından elde edilen pamuklardır.			
	Avaryalı : Yangından hasar görmüş veya ıslanmış pamuklardır.			

TÜRKİYE'DE ORTA UZUNLUKTAKİ PAMUKLARIN SINIF VE DERECELERİ

B-Türkiye'de Sawgin Grubu Pamukların Sınıflara Göre Dereceleri (Tipleri)				
Sınıf	Derece (Tip)	Yabancı Madde %	Hazırlama Durumu	Renk
Beyaz(B)	Ekstra	0 –	Çok iyi	Beyaz
	1	0,1 – 1,8	İyi	Beyaz
	2	1,2 – 2,4	Normal	Beyaz
	3	1,8 – 3,2	Normal	Beyaz, 2. dereceden daha donuk
	4	2,4 – 4,0	Normal	Beyaz, 3. dereceden daha donuk
	5	2,9 – 5,3	Normal	Beyaz, 4. dereceden daha donuk
	6	4,3 – 6,9	Normal	Beyaz, 5. dereceden daha donuk ve yer yer küçük sarı lekeli
Hafif Benekli (H.B.)	1	1,2 – 2,4	Normal	Beyaz sınıf 1. dereceden daha koyu hafif benekli
	2	1,8 – 3,2	Normal	Beyaz sınıf 2. derece ve 1. derece H.B.'den daha koyu ve daha fazla hafif benekli
	3	2,4 – 4,0	Normal	Beyaz sınıf 3. derece ve 1. derece H.B.'den daha Koyu ve daha fazla hafif benekli
	4	2,9 – 5,3	Normal	Beyaz sınıf 4. derece ve 3. derece H.B.'den daha koyu ve daha hafif benekli
	5	4,3 – 6,9	Normal	4. derece H.B.'den daha düşük
Hafif Sarı Lekeli (H.S.R.)	1	1,2 – 2,4	Normal	Beyazdan hafif sarıya çalar.
	2	1,8 – 3,2	Normal	H.S. Renkli sınıfının 1. derecesinden daha fazla sarımsı
	3	2,4 – 4,0	Normal	H.S. Renkli sınıfının 2. derecesinden daha sarı
	4	2,9 – 5,3	Normal	H.S. Renkli sınıfının 3. derecesinden daha sarı
	5	4,3 – 6,9	Normal	H.S. Renkli sınıfının 4. derecesinden daha sarı
Gri (G)	1	1,2 – 2,4	Normal	Beyaz sınıf 3. dereceden daha gri S.5 derece kadar donuk değil
	2	1,8 – 3,2	Normal	Beyaz sınıf S.4 dereceden daha gri 6. derece kadar donuk değil
Derece Dışı	Özürü : Pamuk tip numunelerinde bulunmayan maddeleri ihtiva eden ve/veya diğer pamuk sınıf derecelerine girmesini engelleyici özürleri olan pamuklardır.			
	Avaryalı : Yangından hasar görmüş veya ıslanmış pamuklardır.			